



NEUE MISCHUNG – BITTE NUR DIESE ANLEITUNG VERWENDEN!

Verlegeanleitung LITHOFIX easy

Den gewünschten Platten- oder Steinbelag auf einem soliden, wasserdurchlässigen und gemäß der Normen erstellten Untergrund verlegen. Die Bettung sollte nicht zu grobkörnig sein, damit das Fugenmaterial nicht in das Verlegebett eindringen kann. Ideal Körnung 0/32 bis 0/6,3 mm.

Verwenden Sie **LITHOFIX easy Sand** für Fugenbreiten bis 10 mm.
Für Fugen über 8 mm empfehlen wir **LITHOFIX easy Stone**.

Verteilen Sie **LITHOFIX easy** gleichmäßig auf dem Belag. Nur soviel Material auf der Fläche verteilen wie an dieser Stelle benötigt wird, damit das Material nicht entmischt wird. Die Oberfläche und die Zwischenräume müssen absolut trocken sein. Fegen Sie das Material langsam mit einem weichen Besen in kreisenden Bewegungen in die Fugen ein.

Verdichten Sie, wenn nötig, die Pflasterfläche mit einem Flächenrüttler, Betonstampfer oder Gummihammer, damit das Fugenmaterial optimal nachsacken kann und die Fuge vollständig gefüllt wird. Vor der Benutzung eines Rüttlers bitte die Oberfläche von überschüssigem Material reinigen.

LITHOFIX easy nachfüllen und das überschüssige Material **sorgfältig** entfernen. Verwenden Sie einen weichen Besen und arbeiten Sie diagonal zu den Fugen, damit das Material nicht ausgefegt wird. **Porige oder offene Steine besonders sorgfältig reinigen**, evtl. mit einem Laubbläser/Staubsauger.

Die Fuge soll nun bis auf wenige Millimeter unter die Oberkante des Steins gefüllt sein.
Bei schrägen Fugenflanken die Fuge nur bis an den unteren Rand verfüllen.
Mindestfugentiefe: 3 cm.

Besprühen Sie die Oberfläche mit einem Sprühstrahl und waschen Sie die Materialreste sorgfältig ab. Keine Gießkanne oder Brause verwenden, sondern einen Wasserschlauch mit verstellbarer Sprühdüse und feinem Sprühstrahl. Beginnen Sie am tiefsten Punkt der Fläche und arbeiten Sie von dort aus nach oben. Bei porigen und offenen Steinen stellen Sie die Sprühdüse so ein, dass die Materialreste mit etwas Druck abgewaschen werden. Der Erstkontakt mit Wasser ist entscheidend damit keine Materialreste zurückbleiben. Bitte möglichst nur kleine Flächen (ca. 30 qm) auf einmal bearbeiten damit keine Materialreste antrocknen. Anschließend die Fläche sanft mit feinem Sprühstrahl weiter besprühen, bis das Material mit Wasser **vollständig gesättigt** ist. Stoppen Sie die Wasserzufuhr, wenn das Material mit Wasser durchzogen ist. Das Material ist richtig gewässert, wenn es geleeartig wird und die Fuge fast ganz durchfeuchtet ist. Bitte **nicht** überwässern oder nach Stunden nochmals wässern. Nach dem Wässern muss die Fläche vollständig trocknen, damit das Material aushärten kann. Verarbeiten Sie **LITHOFIX easy** nur bei trockenem Wetter und einer Mindesttemperatur von 5 Grad. Diese Bedingungen sollen mindestens 24 Stunden nach Einbau bestehen bleiben. Aushärtung nach 24 Stunden bei 15 Grad C. Höhere Temperatur verkürzt die Aushärtung, niedrige Temperatur verlängert sie.

LITHOFIX easy bitte in den ersten 5 Stunden nach dem Verarbeiten vor starkem Regen schützen.

Aufbewahrung:

LITHOFIX easy muss bis zur Verarbeitung trocken gelagert werden. Klumpiges oder feuchtes Material darf nicht verarbeitet werden.

Bitte beachten:

Nicht bei praller Sonne und hohen Oberflächentemperaturen anwenden.

Jeder Stein oder Untergrund ist verschiedenartig. Bitte testen Sie an einer unauffälligen Stelle ob das Material auf Ihren Steinen problemlos zu Verarbeiten ist. Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf unser Produkt vor dessen Einsatz. Anwendungsfehler oder ungeeignete Einbaubedingungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Vertrieb:

Michael Bollweg, LITHOMEX Vertretung, Kadener Str. 3, 25486 Alveslohe

Tel.: 04193-6761, Fax: 04193-3761, E-Mail: post@lithomex.de

www.lithomex.de